

Kategorija proizvoda: Bitumenske Trake

Proizvođač: Tim Izolirka

## Kondorin V4 Hidroizolaciona traka - 1x10m / 10m2

Cena: 3.472,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	KONDORIN V-4, s obzirom na zahteve standarda, upotrebljava se za manje zahtevne jedno ili više slojne hidroizolacije vertikalnih i horizontalnih podzemnih delova objekta protiv vlage i vode koja nije pod pritiskom. Može se upotrebiti i kao sekundarni pokrivač u sistemima kosih krovova.
Tip:	Kondorin V4
Pakovanje:	Rolna
Dimenzije (m):	1 x 10
Uložak:	Stakleni voal
Karakteristike:	<ul style="list-style-type: none"><li>uložak: stakleni voal</li><li>masa: &gt;3,2 kg/m<sup>2</sup></li><li>fleksibilnost pri: 0° C</li><li>otpornost prema tečenju: 70° C</li><li>prekidna sila uzdužno / poprečno: &gt;300 N / &gt;200 N</li><li>izduženje pri prekidu: &gt;2 %</li></ul>
Površinska zaštita:	Polietilenska folija
Pravost:	(20mm/10m) Odgovara
Masa po površini (kg/m <sup>2</sup> ):	≥ 3,2
Vodonepropusnost (kPa):	≥ 2
Vodonepr. posle vešt. starenja (12 ned. na 70°C)(kPa):	
Fleksibilnost pri niskim temperaturama (°C):	< 0
Otpornost na cepanje (uzd./pop.) (N):	≥ 50 / ≥ 50
Otp. spoja na smicanje (uzd./pop.) (N/50 mm):	300+-10% / 200+-10%
Propustljivost vodene pare sd (μ):	NPD
Otpornost na statičko opterećenje (kg):	> 2
Otpornost na udar (mm):	> 500
Prekidna sila (uzd./pop.) (N/50mm):	300 +/-10% / 200 +/-10%
Izduženje (uzd./pop.) (%):	> 2,0 / > 2,0
Sadržaj opasnih materija:	Ne sadrži
Otpornost na hemikalijske dejstva:	Otporan
Klasa gorivosti:	E (prihvativljivo ponašanje u požaru)
Nanošenje:	Traka se ugrađuje varenjem ili lepljenjem sa preklonom od 10cm.
Dodatake Informacije:	Bitumenske trake su namenjene za zaštitu objekata i konstrukcija od prodora podzemne, atmosferske ili druge vode (uključujući i vlagu). Sastoje se od uložka koji je obostrano obložen sa bitumenskom masom i zaštićen pogodnim materijalom (kvartni pesak, talk, polietilenska folija, škriljac, silikonizirana PE folija). Uložak uslovjava fizičko mehaničke karakteristike trake, a bitumenska masa temperaturnu postojanost i otpornost prema starenju. Zaštita određuje način ugradnje trake. U zavisnosti od vrste koriste se za hidroizolaciju ravnih krovova i terasa kao i podzemnih delova konstrukcije. Rolne se moraju skladištitи u vertikalnom položaju zaštićene od vlage i ekstremnih temperatura. U zimsko vreme preporučljivo je, pre ugradnje, lagerovati rolne 24 sata na temperaturi iznad +5C. Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Ostatak proizvoda ili otpadni proizvod je klasifikovan kao neopasan otpad i kao građevinski otpad-bituminozne mešavine (17 03 02). Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Deklaracija:

Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: TIM IZOLIRKA DOO / Zembla Porekla: Srbija

Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu. Velog maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne.