

Kategorija proizvoda: Bitumenski Premazi i Paste

Proizvođač: Timlzlirk

Poliazbitol Bitumenska pasta hladan postupak 5,0kg

Cena: 2.182,00 RSD



Specifikacija

| | |
|---------------------------------|---|
| Jedinica mere: | kom |
| Primena: | Primenjuje se za hidroizolaciju krovova, sanaciju starih hidroizolacija i antikorozivnu zaštitu metalnih površina. Naročito je pogodan za hidroizolaciju mesta prodora, obradu slivnika, atika, venaca. Poliazbitol se nanosi na suvu i čistu podlogu koja je prethodno premazana Bitulitom. Upotrebljava se u hladnom stanju na temperaturama > +5°C. |
| Tip: | Poliazbitol |
| Pakovanje: | Kanta |
| Težina (kg): | 5,0 |
| Sadržaj bitumena (%): | ≥ 40 |
| Sadržaj punila(%): | < 40 |
| Tačka razmekšavanja po PK (°C): | ≥120 |
| Postojanost na hladnoću (°C): | ≥100 |
| Postojanost na toplotu (°C): | ≥100 |
| Vodonepropustljivost za 8h: | Vodonepropusno |
| Nanošenje: | Po pravilu pre nanošenja na betonsku konstrukciju ili padni beton, postavlja se prethodno hidroizolaciona traka za izjednačavanje parnog pritiska. Poliazbitol treba, pre upotrebe, obavezno izmešati i homogenizirati. Ugrađuje se, uglavnom, u dva ili tri sloja ravnomernim nanošenjem četkom sa tvrdom dlakom, špahtlom ili razastiračem, u količini cca 2kg/m ² u jednom sloju. Ako se ugrađuje u više slojeva u svaki prethodni se utiskuje staklena mrežica sa okcima veličine ca 3 cm. Novi sloj se nanosi nakon očvršćavanja prethodnog, a najranije za 48 sati. Preko izvedene hidroizolacije sa Poliazbitolom, kao zaštita od dejstva sunca, preporučuje se premaz Solarflex-a koji sadrži aluminijumski pigment u svom sastavu. Pri upotrebi Poliazbitola u zatvorenim prostorima mora se obezbediti dobro provertravanje i dovod svežeg vazduha. Po hladnom vremenu, ako se proizvod zgušne , potrebno je, najmanje 24h pre korišćenja, lagerovati Poliazbitol u zagrejanoj prostoriji. |
| Dodatne Informacije: | Poliazbitol se isporučuje u metalnoj ambalaži od 5 i 22 kg. Čuva se u natkrivenom prostoru zaštićenom od sunca, topote i mehaničkog oštećenja ambalaže. Skladišti se uz primenu mera zaštite od požara za lako zapaljive materije. □ Sa otpadnim proizvodom i otpadnom ambalažom proizvoda je potrebno rukovati u skladu sa Pravilnikom o otpadu i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu. Otpad proizvoda je razvrstan kao: □ otpadna očišćena ambalaža: grupa 15 01 02 plastična ambalaža , grupa 15 01 04 metalna ambalaža; □ otpadna neočišćena ambalaža: grupa 15 01 10 -ambalaža, koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama.□ otpad čistog proizvoda: grupa 08 04 09 -otpadni lepkovi i zaptivači koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance. |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: FRAGMATS (Tim Izolirka doo) □ Zemlja Porekla: Srbija □ Artikal: Poliazbitol Bitumenska pasta hladan postupak 5,0kg |